



IMPERMEABILIZANTES



SLTK[®] last IC-G

Impermeabilizante base cemento de alta flexibilidad para la protección de superficies de concretos y morteros.

Impermeabilizante base cemento de alta flexibilidad de dos componentes, forma una capa impermeable y elástica que ayuda a soportar movimientos de la superficie permitiendo el tratamiento de grietas y fisuras.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Kit (Polvo "A" + Líquido "B") de 25 kg
Polvo "A"	Saco de 15 kg
Líquido "B"	Cubeta con 10 kg
Rendimiento	"De 13 m ² a 16 m ² por lt a espesores de 1.2 a 1.4 mm "
Color	Mezcla (A+B), Gris y blanco
Tiempo abierto	90 min
Temperatura de aplicación	Entre +8 °C y +38 °C
Adherencia al concreto	1.8 N/mm ²
Resistencia a la tensión	140 kg/cm ²
Porcentaje de elongación	30% (Norma DIN 53504 Modificada a 28 días)
Capacidad de impermeabilización: Norma EN 12390-8 (modificada) (50 pies de presión hidrostática positiva).	
Despise de 28 días	1 mm
Después de 7 días +21 días en agua	0.6 mm
Después de 7 días +24 meses de agua	0.5 mm
Densidad mezcla	1.68 kg/l
Almacenamiento máximo	12 meses en su envase original y almacenado en un lugar fresco y seco, bajo techo y en su empaque original.



El producto cumple con los requerimientos de las normas ASTM D 412, DIN 53504, EN 12390-8 modificada.

SLTK



USOS

SLTK last IC-G es un producto de alta impermeabilidad y flexibilidad, recomendado para aplicaciones como:

- Impermeabilización y protección de obras hidráulicas tales como: tanques de agua, albercas, cisternas, tuberías, canales, sótanos, cimentaciones, estructuras de concreto bajo nivel freático.
- Impermeabilización y protección en general de superficies verticales y horizontales sometidas a humedades y agua constante. Impermeabilizar elementos de mampostería como tabiques, piedras, block y superficies de mortero.
- Protege muros prefabricados con movimiento, paneles de yeso, tablaroca y elementos de concreto prefabricados.
- Impermeabilizar y proteger charolas de baño, áreas de cocinas, espejos de agua, jacuzzis, áreas de ducha, fuentes, balcones, terrazas y jardineras.
- Impermeabilización de superficies bajo revestimientos, recubrimientos como tejas, baldosas, azulejos y losetas cerámicas.
- Protege y recubre estructuras de concreto sujetas a esfuerzos de flexión y vibración.

VENTAJAS

- Puede aplicarse con brocha, rodillo, llana o lanzadora de concreto.
- Impermeabilizante de alta flexibilidad y protección del concreto.
- Resiste deformaciones permisibles en estructuras y recubre ciertos tipos de grietas y fisuras existentes.
- Puede ser aplicado en interiores y exteriores.
- Secado rapido.
- Producto ofrece buena tixotropía, lo cual evita escurrimiento del producto en su aplicación.
- Alta adherencia en sustratos tales como: concreto, mortero, fibrocemento, piedra, roca, cerámica, madera, yeso y materiales varios de la construcción.
- Se puede aplicar en ambientes y sustratos húmedos no encharcados.
- Protege al concreto contra la humedad, ataques químicos como sales, sulfatos, cloros y dióxido de carbono, evitando el deterioro del concreto.
- No contiene solventes.
- Una vez seco y curado SL TK last IC-G puede ser pintado, recubierto con yeso, mortero, revestimientos, recubrimientos epóxicos, losetas cerámicas, azulejos, etc.
- Soporta movimientos de la superficie ocasionados por cambios de humedad, temperatura, movimientos estructurales permisibles, contracción plástica y vibración.



Asistencia Técnica y Servicio a Clientes SLTK
+52 1 55 5948 6563 • +52 1 55 4612 4474



info@sltk.com.mx

SLTK[®]
de Grupo LAMOSA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar sana, limpia, libre de polvo, tierra, basura, óxido, grasa, pintura, aceites, membranas de curado, contaminación o presencia de alguna sustancia que impida la adherencia, igualmente las superficies no deben presentar partes sueltas o mal adheridas.
2. La superficie debe limpiarse adecuadamente y evitar superficies con presencia de lechada de cemento sobre concreto o mortero.
3. En caso de existir algún recubrimiento en la superficie, éstos deben ser removidos mediante medios mecánicos, ya sea sandblasting, agua a presión, cepillos metálicos, cerdas metálicas u otro procedimiento que permita la remoción.
4. Antes de la colocación del producto se recomienda colocar imprimante o primer con Niasabond en toda el área a tratar.
5. Para grietas o fisuras ($e > 1/16"$), se recomienda sean tratados y sellados previamente con **Soudaflex 33 SL** o **Soudaflex 40 FC** posteriormente, una vez que haya curado, tratar con una capa de **SLTK flex IC-G** en un área de 10 cm y en todo el recorrido de la grieta.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Antes de la preparación de **SLTK last IC-G**, mezcle previamente la Parte "B" para su correcta homogenización, seguidamente agregue de manera gradualmente el componente "A" dentro del recipiente de la Parte "B", mezclar entre 3 a 5 minutos con equipo y propela a bajas revoluciones (500 RPM) hasta obtener una mezcla homogénea.
2. A la mezcla homogénea no se le debe añadir agua ni ningún otro material, esto para garantizar el buen desempeño del producto.
3. No adicionar material diferente al mencionado por el fabricante.

APLICACIÓN DEL MATERIAL

1. Una vez preparado el producto, se puede proceder a aplicar con brocha, rodillo, llana o lanzadora de mortero, esto según sea el caso del método de aplicación seleccionado.
2. Se recomienda aplicar una primera capa de hasta 1.0 mm de espesor en un solo sentido y ejerciendo presión sobre la superficie obteniendo un espesor constante.
3. Una vez curada la primera capa se recomienda aplicar una segunda capa en sentido contrario a la primera hasta un espesor máximo de 1.00 mm y con el acabado deseado.
4. Las herramientas y equipos de aplicación pueden ser limpiados con agua.

RECOMENDACIONES

- En áreas con grietas sometidas a movimientos y juntas de control, se recomienda tratar insertando o colocando en la primer capa del producto fibra de poliéster o fibra con resistencia a la tensión, posteriormente aplicar el producto al espesor recomendado.
- Se recomienda no aplicar **SLTK last IC-G** cuando se presenten vientos fuertes o amenaza de lluvia.
- Proteger **SLTK last IC-G** del agua o lluvias durante las primeras 24 horas.
- Para la aplicación de algún recubrimiento como estucos, losetas cerámicas, pinturas o cualquier acabado sobre **SLTK last IC-G**, se debe esperar un tiempo de curado de al menos entre 3 y 7 días.
- El tiempo de fraguado puede variar dependiendo la temperatura del medio ambiente.
- Para contacto de agua sobre la superficie tratada con **SLTK last IC-G**, se debe esperar un tiempo de curado del producto entre 3 a 7 días.
- La temperatura de aplicación de **SLTK last IC-G** del medio ambiente debe estar entre +8 °C a +38 °C.
- Para colocar en servicio cisternas y tanques de agua potable tratadas con **SLTK last IC-G**, se debe realizar después de 7 días el lavado de las superficies con agua potable y jabón.
- Se recomienda imprimir la superficie con un promotor de adherencia recomendado por el fabricante.



- Una vez preparado el producto debe ser utilizado en su totalidad.
- Cuando **SLTK last IC-G** pierda trabajabilidad durante el tiempo de aplicación, se recomienda que sea remezclado de 3 a 4 minutos para recuperarla, nunca agregar mayor cantidad de agua al producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Utilizar sistemas de protección durante la aplicación del **SLTK last IC-G** tales como guantes, goggles y tapabocas.
- En caso de ingestión no promueva el vómito y acuda de inmediato a un médico para el tratamiento adecuado y seguro.
- No se deje el producto al alcance de los niños.
- Los componentes de **SLTK last IC-G** pueden causar irritación, por lo tanto evite el contacto directo con los ojos y piel.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. No disponer de **SLTK last IC-G** en el suelo o cursos de agua, hágalo conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.
- Para mayor información o en case de derrames consulte la hoja de seguridad.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a las oficinas de Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. o vía fax al 01 (779) 796 52 76. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. repondrá únicamente el material defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de un año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuenciales. El recibir los productos de Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía.

