



SLTK



MORTEROS PARA REPARACIÓN Y NIVELACIÓN



SLTK[®] top RC·P

Mortero de reparación y capa final para superficies horizontales de concreto de alto desempeño.

Es un mortero base cemento de fraguado rápido con polímeros y reforzado con fibras de baja contracción microsilica e inhibidor de corrosión de alto desempeño para la reparación y capa final de superficies horizontales de concreto en interiores y exteriores.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Saco de 25 kg
Rendimiento	" = 0.54 a 0.6 m ² a 3 cm de espesor por saco de 25 kg"
Color	Gris
Contenido de agua recomendado	"24% +/-1% agua
Tiempo abierto de aplicación	(5.75 lts - 6.25 lts) "
Temperatura de aplicación	= 30 min
Densidad	Entre +7 °Cy +38 °C
Resistencia de compresión	2.2kg/lt
Resistencia a la adherencia	Aprox. 450 kg/cm ²
Fraguado inicial	1N/mm ²
Fraguado final	2 h
Tiempo de trabajabilidad	4 h
Almacenamiento máximo	Aprox. 30 min 12 meses en su envase original y almacenado en un lugar fresco y seco, bajo techo y en su empaque original.

El producto cumple con los requerimientos de resistencia a la adherencia de la norma ASTM C1059/86 Tipo II. Cumple la norma EN1504-3 clave R-3.

USOS


SLTK top RC·P es recomendado para reparaciones de industrias en general, así como en pisos de fábricas, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, pisos de concreto, plataformas, almacenes, industria pesada, superficies horizontales, losas estructurales, estacionamientos, rampas, banquetas, juntas de concreto, pavimentos de concreto, muelles de carga, plantas de tratamiento, etc. se recomienda para las siguientes aplicaciones:

SLTK top RC·P es ideal para:

- Para reparaciones horizontales y capas finales en superficies de concreto estructural.
- Reparaciones de superficies para rápida apertura de tráfico peatonal y vehicular.
- Reparaciones de concreto postensado, pretensado, prefabricados y colado en sitio.
- Para reparación y renovación de concreto en superficies horizontales en interiores y exteriores en áreas comerciales, residenciales e institucionales sujetas a alto tráfico peatonal y vehicular.
- Reparaciones de alta resistencia al desgaste aún en espesores delgados.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la compresión y a la flexión para reparación horizontal y capa de acabado sobre superficies de concreto.
- Excelentes reparaciones con espesores entre 6 mm y 6 cm.
- Excelente adherencia al concreto y aceros de refuerzos.
- Puede ser aplicado en interiores y exteriores.
- Ofrece excelente trabajabilidad y acabado deseado.
- Baja permeabilidad a cloruros y protección contra la carbonatación.
- Reparaciones de concreto de alta durabilidad.
- Apertura al tráfico peatonal y vehicular de ruedas de caucho en 8 horas.
- Amplio rango de temperatura para su aplicación, de + 7 °C a +38 °C.
- El producto una vez seco y curado, puede ser pintado, colocarse revestimientos, recubrimientos epóxicos, losetas cerámicas, azulejos, etc.



Asistencia Técnica y Servicio a Clientes **SLTK**
+52 1 55 5948 6563 • +52 1 55 4612 4474



info@sltk.com.mx

SLTK[®]
de Grupo LAMOSA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. El concreto debe estar libre de polvo, grasa, sustancias contaminantes y materiales que puedan impedir la adherencia, se deberá remover el concreto deteriorado, débil, en mal estado o delaminado para buscar un perfil de anclaje adecuado y seguro sobre el sustrato.
2. Puede realizarse con procedimientos mecánicos tales como escarificado, granulado, limpieza abrasiva u otro medio adecuado, se recomienda tener en cuenta la Norma ASTM D4259-88 (2012) para guías prácticas de preparación de superficie.
3. Una vez removido el concreto en mal estado, se debe lavar muy bien la superficie para retirar partículas sueltas o mal adheridas. Asimismo, la superficie donde se aplicara **SLTK top RC-P**, debe estar sana, limpia, libre de polvo, tierra, basura, óxido, grasa, pintura, aceites, membranas de curado, contaminación o presencia de alguna sustancia que impida la adherencia.
4. Se recomienda para la aplicación del producto que la superficie presente un rango de temperatura de +7 °C a +38 °C.
5. Es recomendable consultar la guía ICRI 310 1 R-2008 para la información técnica sobre geometría de aplicación, preparación de superficies y aplicación de materiales.
6. Utilice puente de adherencia según sea el uso, consulte al fabricante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. En un recipiente limpio agregue entre 5.75 y 6.25 litros de agua limpia y añada lentamente el **SLTL top RC-P**, mezcle de 3 a 5 minutos para una mezcla homogénea y sin grumos. No adicionar más agua, ni ningún componente adicional a la mezcla.
2. El mezclado de **SLTL top RC-P** puede hacerse con un taladro eléctrico y propela, o con un mezclador de aspas para mortero.
3. Una vez mezclado el producto **SLTL top RC-P** se debe transportar rápidamente al área de reparaciones y colocar de inmediato.

APLICACIÓN DEL MATERIAL

1. Una vez preparado el **SLTL top RC-TX**, colocarlo sobre el piso o área de concreto a reparar o revestir, extiéndalo con una llana, regla metálica, jalador o con pala y buscando que su espesor sea igual al del concreto circundante, utilice una llana manual para darle acabado deseado.
2. En áreas de pisos grandes, use guías maestras en combinación con reglas vibratoras para nivelar.
3. Para dar el acabado a la reparación o revestimiento con **SLTK top RC-P**, puede utilizar una flotadora, cepillo de cerdas o llana según sea el acabado deseado, es muy importante no agregar agua a la superficie durante la operación de acabado.
4. Para el curado del producto, se recomienda seguir los procedimientos correctos de curado para asegurar la durabilidad y calidad de la reparación o recubrimiento y prevenir fisuras, para su realización se puede utilizar Membrana de Curado. Para el proceso de curado se recomienda tener en cuenta la guía de la norma ACI308.

RECOMENDACIONES

- No agregue aditivos adicionales, agregados o arenas a la mezcla SLTL top RC-P.
- Aplique SLTL top RC-P en los espesores recomendados, es decir entre 6mm y 50 mm por capa.
- Tomar las precauciones necesarias cuando se presente vientos fuertes, altas temperaturas o amenaza de lluvia en la aplicación del producto.
- Se recomienda la aplicación del producto en los rangos de temperatura sugeridos, es decir, +7 °C a +38 °C.





- Tener en cuenta la apertura de tráfico peatonal y vehicular hasta que **SLTK top RC-P** haya curado u obtenido las resistencias necesarias.
- Utilice en la preparación sacos completos, esto para obtener el alto desempeño de **SL TK top RC-P** y aplicaciones exitosas.
- Se debe tener muy en cuenta restablecer las juntas del concreto cuando se terminen las reparaciones o recubrimientos.
- Para fines estructurales, aplique **SLTK top RC-P** sobre áreas estructuralmente sanas, seguras y debidamente preparadas.
- El tiempo de fraguado puede variar dependiendo la temperatura del medio ambiente y del sustrato.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Para el manejo y aplicación de **SLTK top RC-P**, se recomienda utilizar guantes de caucho, en caso de contacto del producto con los ojos, se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y hasta que no tenga presencia de **SLTK top RC-P** en los ojos y piel, acuda a un médico especialista.
- En caso de ingestión no promueva el vómito y acuda de inmediato a un médico para el tratamiento adecuado y seguro.
- No se deje el producto al alcance de los niños.
- Los componentes de **SLTK top RC-P** pueden causar irritación, por lo tanto evite el contacto directo con los ojos y piel.
- No disponer de **SLTK top RC-P** en el suelo o cursos de agua, hágalo conforme a las regulaciones locales y previa neutralización.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones de obra, sin embargo la aplicación de este producto está fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe de confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretende dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferentes al anteriormente mencionado. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. extiende la garantía de calidad sobre este producto y proporciona la información sobre su uso y aplicación correctos. En caso eventual de una reclamación se deberá presentar por escrito a las oficinas de Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. o vía fax al 01 (779) 796 52 76. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. no se responsabiliza por fallas estructurales, ni por las condiciones del sustrato. Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. responderá únicamente el material defectuoso que le sea devuelto durante el plazo de un año contando a partir de la fecha de embarque del producto al comprador inicial, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación ni por daños consecuenciales. El recibir las productos de Soluciones Técnicas para la Construcción del Centro, S.A. de C.V. constituye la aceptación de las términos de esta garantía.

